



Stående æg af beton, støbt efter æg -

STEP BY STEP 023

Inspiration: 14366



## Stående æg af beton, støbt efter æg -

Begge de viste æg er støbt med flydende beton i hhv. et ægte æg og en æggeformet lysstøbeform. Efter hærkning er formene fjernet, og æggene er pyntet med perlehønsfjer og naturhamp.

STOF 2000  
www.stof2000.dk



Støbning i et ægte æg: Brug fx en teske og lav et lille hul i den ene ende af et hønsæg. Stik evt. hul i blommen med en kødnål eller lign. Herved tømmes ægget nemmest.



Tøm ægget for hvide og blomme.



De støbte æg kan pyntes efter smag. - Her med perlehønsfjer, der limes på og evt. med et bælte af naturhamp.



Fyld alm. madolie i ægget og fordel den ved at ryste ægget med let hånd. Hæld herefter madolien fra. OBS! Olien sikrer, at skallen lettere slipper, når støbningen er færdig.



Bland 6 dele beton med 1 del vand. Kom betonmassen i en sprøjtepose (éngangs) og fyld ægget. Lad hærde ca. 1 døgn. TIP! Alternativt kan en sprøjtepose laves af alm. frysepose med et klippet hul i hjørnet.



Støbning i æggeformet lysstøbeform: Smør formen ind i madolie af samme grund som nævnt tidligere og hæld betonmassen i formen. Lad hærde ca. 1 døgn.



Begge typer forme fjernes: Æggeskallen pilles af betonægget. Tag evt. en kniv til hjælp. Den todelte form skilles, og det støbte æg lirkes forsigtigt ud.



Lysstøbeform, æg,  
H: 65 mm, diam. 47  
mm, 1 stk.  
79248

Hobbybeton, grå,  
1500g  
78655

Perlehønsfjer,  
brun, 3 g/ 1 pk.  
51812

Papirgarn, tykkelse  
2,5-3 mm, ca. 42  
m, hvid, 40m  
41726

Clear Multi Glue  
Gel, 27 ml/ 1 fl.  
39047